

TechVAP®

Pare vapeur / air destiné aux pièces à forte hygrométrie.

Film flexible armé, résistant
Assure l'étanchéité à l'air,
à l'eau et à la vapeur d'eau



DONNEES TECHNIQUES

Composition	PET armé métallisé avec enduction PEBD
Masse surfacique	135 g/m ²
Epaisseur	< 1 mm
Charge de rupture, selon ISO 1924	3,6 KN/mm ² , sens long et 3,26 KN/mm ² sens transversal
Allongement à la rupture, selon ASTM D 882	152 % sens long et 50 % sens transversal
Etanchéité	à l'eau et à l'air
Sd, rapport d'essai Codem n°RE1110AC-001	160 m
Perméabilité à la vapeur d'eau selon ASTM E 398	< 1 g/m ² /24 h à 38 °C et 90 % d'humidité relative (HR)
Réflexion du rayonnement infrarouge	95 %
Stabilité à la température	- 40 à + 80 °C

PARE VAPEUR / AIR réflecteur armé

se pose devant un isolant, côté intérieur

Optimise le confort d'hiver.

Augmente les températures de surface.

Améliore le rendement global et l'efficacité de l'isolant épais.

Evite le transfert d'humidité vers l'extérieur.

Assure une étanchéité à l'air et évite la convection d'air et les déperditions de chaleur.

Evite les phénomènes de condensation.

Souple et robuste, résiste aux accrocs, aux chocs thermiques.



MISE EN OEUVRE

■ Toujours placé du côté intérieur du local chauffé, la face la plus métallisée vers le poseur.

■ Fixation du pare vapeur par agrafage ou clouage sur la structure. La continuité du pare vapeur est obtenue par recouvrement de 5 cm des jonctions et collage de ceux-ci avec FixALU®.

■ Continuité à assurer au droit des angles et des baies.

■ Eviter les percements ou orifice (gaines électriques, fluides, etc.) qui réduisent l'efficacité du film, ou assurer une parfaite étanchéité.

CONDITIONNEMENT

Longueur x largeur	1,6 x 100 m
Surface	160 m ²
Poids du rouleau	21,6 kg

FixALU®

100 mm x 50 mm.

Bande de recouvrement adhésive PET réflecteur pour assurer la jonction entre les lés de TechVAP®.



— **accessoire de pose**



Valtech industrie - ZA Rourabeau - 2, rue Francis Perrin - 13115 Saint Paul Lez Durance - France
France. tél : 33 (0)4 42 57 62 10 - fax : 33 (0)4 42 57 40 75
www.valnat-isolation.com / info@valnat-isolation.com